



**Rindi-polimeri spa**  
distributore granuli termoplastici

**Teknopen**  
compounds

## PP OMOPOLIMERO NEUTRO

Proprietà Fisiche - Physical Properties	Metodo	Valore
Indice di fluidità - Melt flow index 230°C 2,16Kg (g/10min)	ISO 1133	20 ± 1
Valore ceneri - Ashes value	ISO 3451-1, 600°C	0 - 0,5
Proprietà Meccaniche - Mechanical Properties	Metodo	Valore
Modulo elastico a flessione - Flexural modulus (MPa)	ISO 178	1250

Nome commerciale del prodotto: **TEKNOLEN OM4**

Tipo: **OMOPOLIMERO NEUTRO**

I dati riportati in queste schede tecniche sono solamente indicativi e mirano unicamente ad offrire informazioni generiche circa la possibilità di impiego dei nostri prodotti.