



Rindi-polimeri spa
distributore granuli termoplastici

Teknopen
compounds



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105081809

PP OMOPOLIMERO NEUTRO

Proprietà Fisiche - Physical Properties	Metodo	Valore
Indice di fluidità - Melt flow index 230 °C 2,16Kg (g/10min)	ISO 1133	5 ± 2
Valore ceneri - Ashes value	ISO 3451-1, 600 °C	0 ± 0,5
Proprietà Meccaniche - Mechanical Properties	Metodo	Valore
Modulo elastico a flessione - Flexural modulus (MPa)	ISO 178	1100

Nome commerciale del prodotto: **POLIPROPILENE**

Tipo: **OMOPOLIMERO FUORI NORMA**

I dati riportati in queste schede tecniche sono solamente indicativi e mirano unicamente ad offrire informazioni generiche circa la possibilità di impiego dei nostri prodotti.