



Rindi-polimeri spa
distributore granuli termoplastici

Teknopen
compounds



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 9105081805

PP COPO NEUTRO

Caratteristiche fisiche

	Norma	Unità di Misura	Valore
Peso specifico 23 °C	ISO 1183	g/cm ³	0,902
MFR - indice di fluidità (230 °C- 2.16Kg)	ISO 1133	g/10'	32,283
Ritiro allo stampaggio (parallelo-normale)	ISO 294-4	%	
Residuo alla Calcinazione	ISO 3451	%	

Caratteristiche meccaniche

Modulo Elastico a Flessione (2mm/min - 23 °C)	ISO 178	MPa	1513
Carico di Snervamento a Flessione 23 °C	ISO 178	MPa	41
Allungamento a snervamento (25mm/min - 23 °C)	ISO 527	%	4,5
Allungamento a rottura (25mm/min - 23 °C)	ISO 527	%	24
Carico di snervamento (25mm/min - 23 °C)	ISO 527	MPa	27
Carico di rottura (25mm/min - 23 °C)	ISO 527	MPa	21
Modulo Elastico a trazione (1mm/min)	ISO 527	MPa	1660
Durezza SHORE D 15''	ISO 868	-	
Resilienza IZOD con intaglio 23 °C	ISO 180/1A	KJ/m ²	3,6
Resilienza IZOD con intaglio -20 °C	ISO 180/1A	KJ/m ²	
Resilienza IZOD con intaglio -40 °C	ISO 180/1A	KJ/m ²	

Caratteristiche termiche

HDT Af - 1.80 MPa	ISO 75-2	°C	
Gradi di rammollimento VICAT	ISO 306	°C	
A/50 10N	ISO 306	°C	
B/50 50N	ISO 306	°C	
A/120 10N	ISO 306	°C	
B/120 50N	ISO 306	°C	

TIPO: POLIPROPILENE COPOLIMERO NEUTRO

I valori riportati in questa scheda sono da considerarsi confidenziali e tipici. Si prega pertanto di contattare il nostro servizio di assistenza tecnica per ogni richiesta particolare e comunque prima dell'impiego del prodotto. Non alimentare.