



Rindi-polimeri spa
distributore granuli termoplastici

Teknoplén
compounds



Management
System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105081809

SCHEDA TECNICA PP
redatta in conformità alla Norma UNI 10667-3

PP TEKNOPLEN COPOLIMERO NERO

Proprietà Fisiche - Physical Properties	Metodo	Valore
Indice di fluidità - Melt flow index 230 °C 2,16Kg (g/10min)	ISO 1133	50,00 ± 20%
Valore ceneri - Ashes value	ISO 3451-1, 600 °C	0 ± 0,5
Densità - Density (g/cm ³)	ISO 1183	≤ 0,92
Proprietà Meccaniche - Mechanical Properties	Metodo	Valore
Modulo elastico a flessione - Flexural modulus (MPa)	ISO 178	1210 ± 10%

Nome commerciale del prodotto: **TEKNOPLEN CP10**

Tipo: **COPOLIMERO NERO CON % DI PP SUPERIORE AL 90%**