



Rindi-polimeri spa
distributore granuli termoplastici

Teknopen
compounds

SCHEDA

PP TEKNOPLEN CP3 NERO

Proprietà Fisiche - Physical Properties	Metodo	Valore
Indice di fluidità - Melt flow index 230 °C 2,16Kg (g/10min)	ISO 1133	13-17
Valore ceneri - Ashes value (%)	ISO 3451-1, 600 °C	0
Proprietà Meccaniche - Mechanical Properties	Metodo	Valore
Modulo elastico a flessione - Flexural modulus (MPa)	ISO 178	850-1100
Modulo elastico a trazione - Tensile modulus (MPa)	ISO 527-2 (1mm/min)	-
Proprietà d'urto - Impact Properties	Metodo	Valore
Resistenza all'urto Izod - Notched Izod Impact (Kj/m2)	ISO 180/1A	2-5
Proprietà termiche - Thermal Properties	Metodo	Valore
Temperatura rammollimento Vicat - Vicat Softening Temp. (°C)	ISO 306/B-50	65-70

Nome commerciale del prodotto: **TEKNOPLEN**

Tipo: **COPOLIMERO NERO CARICA 20%-30%**

I dati riportati in queste schede tecniche sono solamente indicativi e mirano unicamente ad offrire informazioni generiche circa la possibilità di impiego dei nostri prodotti.